

UNCOATED OFFSET PAPER

(PAPER TO WRITE, PAPEL PARA ESCRIBIR, PAPEL PARA ESCREVER)



ITEM	GSM	BULK	EKK SMOOTHNES	WATER UPTAKE VALUE	CIE WHITENESS	165 BRIGHTNES	OPACITY	MOISTURE
UNIT	g/m2	cm3/g	s	g/m2	%	%	%	%
DETECTION METHOD	GB/T451	GB/T451	GB/T456	GB/T1540	GB/T7974	GB/T7974	GB/T1543	GB/T462
	60±2.0	1.31±0.03	40±10	28±8	142±3	99±2	90±1	5.5±1.5
	65±2.0	1.31±0.03	35±10	28±8	142±3	99±2	92±1	5.5±1.5
	70±3.0	1.29±0.03	35±10	28±8	142±3	99±2	93±1	5.5±1.5
	75±3.0	1.28±0.03	35±10	28±8	142±3	99±2	94±1	5.5±1.5
	80±3.0	1.26±0.03	35±10	28±8	142±3	99±2	95±1	5.5±1.5
	90±4.0	1.20±0.03	30±5	30±10	142±3	98.5±2	96±2	5.5±1.5
	100±4.0	1.19±0.03	29±5	30±10	142±3	98.5±2	97±2	5.5±1.5
	120±4.0	1.17±0.03	29±5	30±10	142±3	98.5±2	98±2	5.5±1.5
	140±4.0	1.17±0.03	28±5	30±10	142±3	98.5±2	98±2	5.5±1.5
	160±4.0	1.16±0.03	28±5	30±10	142±3	98.5±2	99±2	5.5±1.5
	180±4.0	1.14±0.03	28±5	30±10	142±3	98.5±2	99±2	5.5±1.5
	200±4.0	1.12±0.03	27±5	30±10	142±3	98.5±2	99±2	5.5±1.5
	230±4.0	1.11±0.03	27±5	30±10	142±3	98.5±2	99±2	5.5±1.5



Typical Values

Características Principales / Características do produto

High paper opacity, ideal for notebooks, agendas, forms or other applications that requires high surface resistance, excellent printability, paper with excellent print quality.

Alta opacidade do papel, ideal para cadernos, agendas, formulários ou outras aplicações que requeiram alta resistência superficial, excelente capacidade de impressão, papéis com excelente qualidade de impressão.

Alta opacidade do papel, ideal para cadernos, agendas, formulários ou outras aplicações que requeiram alta resistência superficial, excelente capacidade de impressão, papéis com excelente qualidade de impressão.

CONTACT US

sales@jcatrading.com