

PAPER TO PRINT- C2S ART PAPER

PAPEL PARA IMPRIMIR



ITEMS	UNIT	STANDARD/ METHOD	PARAMETERS									
BASIS WEIGHT	gsm	ISO 536	80	90	100	105	115	120	128	150	157	200
CALIPER	µm	ISO 534	65	73	79	84	91	95	104	124	132	176
ISO BRIGHTNESS	%	ISO 2470-1	90-93	90-93	90-93	90-93	90-93	90-93	90-93	91-93	91-93	91-93
BULK	cm ³ /g	ISO 534	0.81	0.81	0.79	0.79	0.79	0.79	0.81	0.83	0.84	0.88
GLOSS 75°	%	ISO 8254	60-63	60-63	60-63	60-63	60-63	60-63	60-63	62-65	62-65	62-65
INK ABSORPTION	%	K&N	16-25	16-25	16-25	16-25	16-25	16-25	16-25	15-24	15-24	15-24
SURFACE PRINTING INTENSITY	m/s	ISO 3783	≥1.2	≥1.2	≥1.2	≥1.2	≥1.2	≥1.2	≥1.2	≥1.40	≥1.40	≥1.40
ROUGHNESS	µm	ISO 08791/4	≤1.20	≤1.20	≤1.20	≤1.20	≤1.20	≤1.20	≤1.20	≤1.50	≤1.50	≤1.50



TEST CONDITIONS:
ISO TEMPERATURE: 23±1°C ;
HUMIDITY: 50±2%RH

Typical Values

Características Principales / Características do produto

High paper opacity, ideal for notebooks, agendas, forms or other applications that requires high surface resistance, excellent printability, paper with excellent print quality.

Alta opacidade do papel, ideal para cadernos, agendas, formulários ou outras aplicações que requeiram alta resistência superficial, excelente capacidade de impressão, papéis com excelente qualidade de impressão.

Alta opacidade do papel, ideal para cadernos, agendas, formulários ou outras aplicações que requeiram alta resistência superficial, excelente capacidade de impressão, papéis com excelente qualidade de impressão.

CONECT US

sales@jcatrading.com