

Testliner - kraft composed



Data table - Technical specifications, typical values

Grammage, g/m², ISO 536 Tolerance, g/m²	100 ± 3	110 ± 3	120 ± 4	125 ± 4	130 ± 4	135 ± 4	140 ± 4	150 ± 4	160 ± 5	170 ± 5	175 ± 5	180 ± 5	200 ± 5
Moisture, %, ISO 287, ± 1,5%	6 - 9												
SCT CD, kN/m, ISO 9895	1.70	1.90	2.10	2.15	2.21	2.29	2.38	2.62	2.88	3.00	3.15	3.24	3.60
SCT CD index, Nm/g, ISO 9895	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4
Bursting strength, kPa, ISO 2768	260	280	320	330	340	350	360	400	440	450	455	460	480
Cobb 60, (top side) g/m², ISO 535	<35												

Test climate 23°C/50% RH (according to ISO 187)

Certificates
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001



Typical Values

Características Principales / Características do produto

Kraft paper composed of recycled fibers, for the corrugated market.

Main application: Corrugated packaging.

Papel kraft compuesto por fibras recicladas, para el mercado de corrugados.

Principal aplicação: Embalaje corrugado.

Papel kraft composto por fibras recicladas, para o mercado de corrugados

Principal aplicação: corrugados

CONNECT US

sales@jcatrading.com